### 19) DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK

# PATENTSCHRIFT



Wirtschaftspatent

ISSN 0433-6461

152 235

Erteilt gemack 5 5 Absatz 1 des Aenderungsgesatzes m Patentgesetz

Int.Cl.3

H 01 M 2/02 3(51)

#### AMT FUER ERFINDUNGS- UND PATENTWESEN

In der vom Anmelder eingereichten Fassung veroeffentlicht

[21] WP H 01 M/ 222 795 (22) 22.07.80

(44)18.11.81

siehe (72)

[71] [72] UHLIG, HANS-WERNER, DIPL. - CHEM., DR. RER. NAT.;

WICHMANN, WOLFGANG, DIPL. -CHEM., DR. RER. NAT.; DD:

(73) (74)

siehe (72) DIPL. JUR. KLAUS WEISE, VEB GRUBENLAMPENWERKE ZWICKAU, BFS, 9500 ZWICKAU, REICHENBACHERSTR. 62-68

#### (54) GALVANISCHE ZELLE UND VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG

[57] Kleine galvanische Elemente werden vorwiegend in Geracte der Mikroelektronik eingesetzt. Diese Zellen sind. im allgemeinen Primaer- oder Sekundaerelemente mit alkalischen Elektrolyten. Die Anwendungsgebiete verlangen Stromquellen, die ueber eine mehrjaehrige Betriebsdauer verfuegen und gegen austretende Elektrolyte voellig dicht sind. Der Forderung nach einer absoluten Dichtheit im Langzeitbetrieb wird jedoch von den bekannten Miniaturzellen nur unvollstaendig nachgekommen. Ziel der Erfindung ist die Schaffung einer wirklich gas- und fluessigkeitsdichten Knopfzelle, die nach einfachen Methoden mit hoher Produktivitaet hergestellt werden kann. Der Grundgedanke der Erfindung ist die Moeglichkeit, die Erzeugung der Metall-Plast-Verbindung fuer die Dichtung der Zellen vom Montageprozess der Knopfzellen zu trennen, indem die Gehaeusebestandteile schon aus plastbeschichteten Blechen gefertigt werden und wachrend des Montageprozesses die Plastschichten der Teile stoffschluessig miteinander verbunden werden. Der eigentliche Schliessvorgang bei der Zellenmontage ist also die Herstellung einer Plast-Plast-Verbindung.

9 Seiten 1

### Titel der Erfindung

Galvanische Zelle und Verfahren zu ihrer Herstellung

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine galvanische Zelle, insbesondere eine Knopfzelle, bestehend aus dem elektrochemisch aktiven Komponenten, mindestens einem Separator, einem becherförmigen metallischen Gehäuse und einem metallischen Dockel, boi der Gehäuse und Deckel teilweise mit Plastmaterial beschichtet und stoffschlüssig miteinander verbunden sind.

Kleine galvanische Elemente, die aufgrund ihrer Form und der ge10 ringen Abmessungen im allgemeinen als Knopf- oder Liniaturzellen bezeichnet werden, werden vorwiegend in Geräte der Likroeloktronik, wie
Schwingquerzuhren und Taschenrechner eingesetzt. Diese Zellen sind
im allgemeinen Primär- oder Sekundärelemente mit alkalischen Elektrolyten. Die Anwendungsgebiete verlangen Stromquellen, die über eine
15 mehrjährige Betriebsdauer verfügen und gegen austretende Elektrolyte
völlig dieht sind.

Charakteristik der bekannten technischen Lösungen

Der Forderung nach einer absoluten Dichtheit im Langzeitbetrieb wird jedoch von den bekannten Miniaturzellen nur unvollständig nachgekommen.

Der Grund besteht darin, daß die Abdichtung der Zellen überwiegend auf einer kraftschlüssigen Verbindung zwischen den Metallteilen des Zellengefäßes und einem Plastteil beruht, wie sie z.B. in der US-Patentschrift 3 069 489 beschrieben ist. Eine derartige Abdichtung verhindert grundsützlich nicht den als "Kriechen " bezeichneten Effekt des Durchtritts des Elektrolyten durch die Dichtung.

20

Dabei ist besonders zu berücksichtigen, daß dieses Dichtungsprinzip sich im Langzeitbetrieb und bei Temperatureinflüssen ungünstig verändert (Kaltfluß) und außerdem eine hohe Präzision der Bauteile und des Schließvorganges erfordert.

- 5 Zur Verbesserung der Bichtheit werden zahlreiche Vorschläge unterbreitet, die jedoch zu keiner grundsätzlichen Verbesserung führen, da sie vom Stand der Technik nicht wesentlich abweichen. So wird in der DE-AS 1 270 144 ein komplizierter Dichtring, dessen Querschnitt S-förmig ist, beschrieben. Hachteilig daran ist das Er-0 fordernis eines besonderen Stützringes, der bei gegebenen Außenabmessungen die Kapazität der Zelle verringert und die Herstellungskosten vergrößert, ohne das "Kriechen " des Elektrolyten vollstän-
- In der US-Patentschrift 3 476 610 wird zwar auf einen besonderen

  15 Stützring verzichtet, der Behälternapf hat jedoch einen relativ
  breiten Flansch. Durch die schlechte Ausmitzung des Batterieraumes
  reduziert sich die Batteriekapazität. Die Nachteile einer schlechten
  Raumausnutzung ergeben sich auch nach der US-Patentschrift 3 015 601,
  deren Dichtungskonstruktion ebenfalls zu einem beträchtlich ver20 größerten Durchmesser führt, weil der Dichtungsring durch den zuerst
  nach außen, dann nach innen gebördelten Flansch des Bechers gehalten wird.

In der DE-OS 2 01708 wird vorgeschlagen, die Elektrolytwege durch eine S-förmige Gestaltung des Deckelflansches und entsprechender komplizierter Gestaltung des Dichtringes zu verlängern. Daraus ergeben sich ebenfalls die oben angeführten Nachteile einer schlechten Raumausmitzung.

Es wurde auch vorgeschlagen, die Zellen durch Verkleben der Plastdichtung mit dem Metalldeckel dicht zu gestalten (DE-AS 2 201 811).

Abgesehen davon, daß die Verklebung eines Teils der Metall-Flast-Fläche keine vollständige Dichtheit garantieren kann, muß nach diesem Verfahren laut Anspruch erst jede Klebeverbindung auf Dichtheit überprüft werden; bevor das Bauteil weiter verarbeitet werden kann. Damit ist das Verfahren sehr aufwendig und für eine Scrienfortigung

35 achlecht geeignet.

dig zu verhindern.

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist die Schaffung einer wirklich gas- und flüssigkeitsdichten Knopfzelle, die nach einfachen Methoden mit hoher Produktivität hergestellt werden kann.

5 Darlegung des Wesens der Erfindung

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Knopfzelle vorzuschlagen, deren Dichtung so beschaffen ist, daß das als "Kriechen "bezeichnete Heraustreten des Elektrolyten aus der Dichtzone der Zelle verhindert wird, ohne daß sich dadurch eine Verschlochterung der technischen Details ergibt.

Der Grundgedanke der Erfindung ist die Möglichkeit, die Erzeugung der Metall-Plast-Verbindung für die Dichtung der Zellen vom Montageprozeß der Knopfzellen zu trennen, indem die Gehäusebestandteile schon aus plastbeschichteten Blechen gefertigt werden und während des Kon-

15 tageprozesses die Plastschichten der Teile stoffschlüssig miteinander verbunden werden. Der eigentliche Schließvorgang bei der Zellenmontage ist also die Herstellung einer Plast-Plast-Verbindung.

Ausführungsbeispiel

Die Erfindung soll anhand der Zeichnungen erläutert werden. 20 Es zeigen:

Figur 1 einen plastbeschichteten Metallstreifen, bei dem die

Plastschicht Perforationen aufweist

Figur 2 die plaatbeschichtete Anodenkappe

Figur 3 den plastbeschichteten Katodenbecher

25 Figur 4 und 5 Ausführungsformen der kompletton Zelle

Die Plastbeschichtung der Motallbänder i kann nach dem bekannten Verfahren zum Beispiel durch einseitige Beschichtung 2 mit Plastisolen oder durch Kaschieren von Folien erfolgen.

Die für die Beschichtung verwendeten Kunststoffe müssen verformbar,

30 gegen das chemische System stabil sein und eine stoffschlüssige Verbindung ermöglichen.

Besonders geeignet sind Polyolefine, Polyamide und Polyvinylverbindungen. Die Stabilität der Schichten kann durch eine Hachbehandlung z.B. durch Strahlenpolymerisation oder Temperung weiter verbessert werden. Die Schichtdicken der Plastschicht sollen zwischen 0,03 und 5 0,2 mm liegen.

- Die elektrischen Kontaktflächen 3 des Katodenbechers 4 und der Anodenkappe 5 werden durch nachträgliche partielle Besoitigung der Plastschicht durch mechanische Fräsung oder thermische Behandlung der beschichteten Bleche oder der aus diesen Blochen gestanzten Katodenbecher
- 10 und Anodenkappen erzeugt. Die elektrischen Kontaktflächen können jedoch zweckmisigerweise auch bereits in Verbindung mit der Plastbeschichtung der Metallbünder erzeugt werden, indem die Plastschicht vor dem Verbinden mit dem Metallband perforiert wird.

  Zur Gewährleistung des sentrischen Sitzes der Kontaktfläche 3 im Me-
- tallformteil kann der Perforationsschritt mit dem nach dem Plastbeschichten folgenden Stanzvorgang synchronisiert werden. Der zentrische Sitz der Kontaktfläche kann jedoch auch bei einem getrennten
  Stanzvorgang gesichert werden, indem der Anfang des beschichteten
  Bandmaterials entsprechend beschnitten wird.
- 20 Die stoffschlüszige Verbindung der plastbeschichteten Zellenbautoile erfolgt nach dem Zusammonfügen durch Verschweißen, Verschmolzen oder Verkleben der Flüche 6. Im letzten Fall wird z.B. die Anodenkappe 5 bei der Zuführung am umgebördelten Rand 7 mit einer Klebstoffschicht verschen.
- 25 Die Dicke der Plastschicht kann durch zusätzliches Einfügen eines Plastringes 8 vergrößert werden, wobei dieser Ring mit dem plastboschichtoten Zellenteil thermisch verbunden, oder nach Versehen mit einer Klebstoffschicht verklobt wird.

### Erfindungsansprüche

5

25

30


35

- 1. Galvanische Zelle und Verfahren zu ihrer Herstellung, insbesondere Knopfzelle, mit positivem und negativem aktiven Naterial, mindestens einem Separator, einem oben offenen Katodenbecher (4) zur Aufnahme des positiven aktiveh Naterials und einer sich kegelig erweiternden Anodenkappe (5) mit Faltung des Dichtungsrandes zur Aufnahme des negativen aktiven Materials, gekonnzeichnet dadurch, daß Katodenbecher (4) und Anodenkappe (5) auf der Innenseite eine Beschichtung (2) aufweisen.
- 2. Galvanische Zelle nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, daß die Beschichtung (2) vorzugsweise aus Polyolefinen, Polyamiden oder Polyvinylchloriden besteht.
  - 3. Galvanische Zelle nach Punkt 1 und 2, gekennzeichnet dadurch, daß die Schichtdicke der Beschichtung (2) zwischen 0,03 und 0,2 mm liegt.
- 4. Verfahren zur Herstellung einer Galvanischen Zelle nach den Punkten 1,2 und 3,gekennzeichnet dadurch, daß die Beschichtung (2) des Letalles vor der Verformung zum Katodenbecher (4) und zur Anodenkappe (5) erfolgt.
- 5. Verfahren zur Herstellung einer Galvanischen Zelle nach den Punkten 1 bis 4, gekennzeichnet dadurch, daß die elektrischen Kontaktflüchen (3) nach den Verformungsprozessen durch mechanische oder
  thermische Bearbeitung geschaffen werden.
  - 6. Verfahren zur Herstellung einer Galvanischen Zelle nach den Punkten 1 bis 4. gekennzeichnet dadurch, daß zur Erzielung der Kontaktflächen (3) eine perforierte Beschichtung (2) auf das Blech aufkaschiert wird.
    - 7. Verfehren zur Herstellung einer Galvanischen Zelle nach Punkt 6, gekennzeichnet dadurch, daß die Kontaktflüchen (3) direkt vor dem Kaschiervorgang mechanisch oder thermisch geschaffen werden, indem die Perforation des Plastmaterials synchron mit den nachfolgenden Verformungsprozessen erfolgt.
    - 8. Verfahren zur Herstellung einer Gelvanischen Zelle nach den Punk-, ten 1 bis 7, gekennzeichnet dadurch, daß die Plastschichten des Katodenbechers (4) und der Anodenkappe (5) bei der Zellenmontage in der Flüche (6) stoffschlüssig durch Verschweißen, Verschmelzen oder Verkleben miteinander verbunden werden.


9. Verfahren zur lierstellung einer Galvanischen Zelle nach den Punkten 1 bis 7; gekennzeichnet dadurch, daß ein Plastring (8) mit den Plastschichten des Katodenbechers (4) und der Anodenkappe (5) stoffschlüssig durch Verschweißen, Verschmelzen oder Verkleben verbunden wird.

# Merzu 2 Seiten Zeichnungen


Figur 1




Figur 2



Figur 3





# THIS PAGE BLANK (USPTO)